

DONAZIONE CECI INV. n° 2316

Data del restauro settembre 1989

DIPINTO: Olio su tela forma ovale

raff. "Ritratto di Dama" (X CARUSI)

Come si presentava:

Foderato in precedenza da una tela fitta e spesso spillata provvisoriamente su un nuovo telaio, presentava un tentativo di lavoro non ultimato a causa delle pessime condizioni dell'opera, riportando lacune, cadute di colore, sollevamento delle croste e varie macchie causate dal fissaggio delle vecchie croste. La foderatura della tela era stata eseguita con colla di pasta che non permetteva una buona adesione. Macchie di cera, forse nel tentativo di fissare le croste cadenti.

Restauro eseguito:

Pulitura del dipinto con Tetracloruro di Carbonio per togliere le macchie di cera causate da un cattivo restauro. Rimozione degli aloni di sporco e macchioline di vecchie ridipinture usando diluente Nitro, Bisturi e ripulito ancora con mista A2 = alcool + acqua ragia.

Passatura totale a cera e colofonia a caldo tramite stiratura, proteggendolo con velatura di carta Giapponese. Sgrassatura usando ancora tetracloruro di Carbonio.

Ritocco pittorico sulle lacune stuccate e verniciatura finale con prodotto Damar.

Licio Bernardini