

**Giovanni Morigi & figlio snc**

**restauratori**

**al Comune di Livorno**

Bologna 14 aprile 1992

Preventivo di restauro dei due bassorilievi del monumento a Guerrazzi  
a Livorno. *inv. 84 x 117*

#### Stato di conservazione

Il bassorilievo est è ricoperto da uno strato di prodotti di deposito misti a prodotti di corrosione di colore bruno verde ma in più parti vi sono notevoli affioramenti di ossicloruri di rame di colore verde chiaro che sono il sintomo di fenomeni di corrosione attiva dovuti alla presenza di ioni cloro.

Il bassorilievo ovest oltre al consueto strato di deposito, presenta nelle zone meno esposte delle figure rappresentate, spessi depositi di gesso.

#### Progetto

Pulitura con lavaggi con acqua nebulizzata seguita da sabbiatura con graniglia vegetale. Lavaggi con acqua deionizzata particolarmente nelle zone dove sono presenti focolai di corrosione attiva.

Preventivo

Costo complessivo mano d'opera

£. [REDACTED]

Materiali

£. [REDACTED]

totale

£. [REDACTED] + iva

*[Handwritten signature]*

Calcolare preventivo una recinzione chiusa l' allacciamento alla corrente trifase ed all' acqua.